

Anallergico e naturale, con estratto di soia bio

Prodotto	SCHIUMA FLESSIBILE DI POLIURETANO
Rif.	BIO CELL 3230
Tipologia	POLIETERE
Dimensione blocco	4 x 4 x 2 m

PROPRIETA' MECCANICHE	VALORE	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	NORMATIVA
Densità	32.0 ± 2.0	kg/m <sup>3</sup>	PQL001	ISO 845
ILD25%	77 - 104	N	PQL002	ISO 2439
ILD40%	102 - 138	N	PQL002	ISO 2439
ILD65%	195 - 265	N	PQL002	ISO 2439
Allungamento a carico max.	< 150	%	PQL003	ISO 1798
Resistenza a trazione	< 100	kPa	PQL003	ISO 1798
Resistenza a compressione (CV40%)	3.0 ± 0.4	kPa	PQL004	ISO 3386/1
Resilienza	< 35	%	PQL005	ASTM D 3574
Test di fatica (perdita di durezza)	> 25	%	PQL007	ISO 3385
Test di fatica (perdita di altezza)	> 5.0	%	PQL007	ISO 3385
Deformazione residua (75%)	> 5.0	%	PQL006	ISO 1856
Permeabilità	< 800	l/dm <sup>2</sup> /min	PQL011	ISO 9237